


Produktdatenblatt
Rhombio Care® Therm Plus inkl. Jersey Bezug
90 x 200 x 14 cm

Art. 12.648

Produktbeschreibung	<p>Kern, trikotiert Oberseite: 6 cm Rhombio-therm® soft mit Rahmenstanzung, RG55 Unterseite: 8 cm 7-Zonen-Kaltschaumkern mit vertikaler Rhombio-flex Belüftung und verstärkter Randzone Bezug: Jersey Bezug, Farbe: hellblau</p>
Produktmerkmale	<p>Weichlagerungsmatratze Die Oberseite aus Rhombio-therm® soft sorgt für die hohe Punktelastizität sowie eine sehr gute Druckentlastung und nimmt die Körperkontur sehr weich auf. Insbesondere schwere bzw. ausgeprägte Körperpartien wie die Schulter (in Seitenlage) und das Gesäß tauchen in das Material ein, werden druckentlastend aufgenommen und optimal belüftet – für ein gesundes, trockenes Schlafklima. Das Rhombio-therm® soft Trägermaterial leitet weich zur festeren und durchgängigeren 7-Zonen-Matratzenbasis über, deren verstärkter Seitenrand das Aufrichten von Patienten erleichtert. Die Matratze hat einen ausgezeichneten Temperatenausgleich, kein Feuchtigkeits- und Wärmestau. Die Scherkräfte werden verringert</p>
Anwendungsgebiete	<p>Menschen mit Rückenproblemen, zur Dekubitusprophylaxe bis hohem Risiko, Menschen mit Schmerzen empfohlen bis 140 kg bzw. BMI 44</p>
Reinigung und Pflege	<p>desinfizierbar im Autoclaven bis 75°, Bezug waschbar bei 95°C</p>

<p>Transport und Lagerung (incl. Bezug)</p>	<p>Die Matratzen werden gleichmäßig über die ganze Fläche vakuumiert u. anschließend gerollt (spezielles Verfahren). Nach dem Auspacken benötigt die Matratze ca. 24 Stunden bis Sie Ihre vollständige Größe u. Eigenschaft erreicht hat. Die Matratze sollte nicht länger als drei Monate verpackt gelagert werden.</p> <p>Achtung: Die Matratze hat eine Oberseite, die gekennzeichnet ist.</p>  <p>Do not turn</p>
<p>Technische Daten</p>	<p>Matratzenkern: <u>Oberseite:</u> 6 cm 100 % PU-Schaumstoff hergestellt im Kaltschaumverfahren, 3,0 kPa Stauchhärte – anschließend gestanzt und gecrasht, schwerentflammbar DIN EN 597-1 und 597-2 Raumgewicht: 55kg/cbm <u>Unterseite:</u> 8 cm 100 % PU-Schaumstoff hergestellt im Kaltschaumverfahren 4,0 kPa Stauchhärte - mit 7-Zonen-Bohrung schwerentflammbar DIN EN 597-1 und 597-2 Raumgewicht: 55 kg/cbm</p> <p>Matratzenbezug: strapazierfähiger Fein-Jersey-Bezug mit glatter Oberfläche, elastisch, anschmiegsam, Sicherheitsnähte</p>
<p>Zertifikate</p>	<p>Berlin Cert zur Überprüfung der Druckreduzierung Medizinprodukt der Klasse 1</p>  